

2-K Epoxy coating CD20

TOEPASSING: Epoxy Coating CD20 wordt toegepast waar een slijtvaste en vloeistofdichte wand- of vloerafwerking vereist is. Coating CD20 is uitermate geschikt als slijtlaag op ondergronden van beton, asfalt, metaal, zandcement, anhydriet en hout. De Coating CD20 is in 3 lagen nog dampdiffuus. Als verzegeling op ingestrooide systemen dient men 2 lagen aan te brengen om vlekvorming te voorkomen.

KENMERKEN: slijtvast, geheel naadloos, hygiënisch, chemisch resistent, onbrandbaar, vloeistofdicht, stofvrij, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, goed verwerkbaar, oplosmiddelvrij, dampdiffuus, nagenoeg reukloos.

CHEMISCH RESISTENT: zuren: goed zouten: goed
logen: goed oplosmiddelen: goed

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij waterafdundbaar twee componenten product op basis van emulgeerbare vloeibare epoxyhars en een gemodificeerde polyamide als verharder met een zeer laag vrij aminegehalte < 0,5 %

TECHNISCHE GEGEVENS:

Soortelijke massa	: 1350 kg/m ³ .
Buigsterkte	: erichsen tiefung 3 mm.
Vaste stofgehalte	: 62 %
Slijtvastheid	: slijtwiel cs 10 1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 86 mlg.
Temperatuursbestandheid	: tussen -30° en +50°gr.C; geen thermische schokbelasting.
Pot-life	: 60 minuten bij 15°C. Einde pot-life is niet zichtbaar.
Doorharding	: beloopbaar na 24 uur bij 15°C. licht belastbaar na 48 uur bij 15°C. volledig belastbaar na 7 dagen bij 15°C. en een RLV < 70%
Vlampunt	: 65°C.
Hechting	: 4 N/mm ² op beton B60 (breuk in beton).
Verdunning	: wel toegestaan met water; 1e laag 10%, 2e laag niet meer verdunnen.
Houdbaarheid	: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur tussen 15° en 25°C.
Laagdikte	: Ca 0,1 mm per laag
Mengverhouding	: zie etiket op de verpakking.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cement - huid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met Impregneer CE20 of egaliseren met Gietvloer. Gaten en scheuren vooraf repareren met reparatie Mortel EP 2170 of plamuur EP 2550. Eventueel benodigd afschot dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden ondergronden dienen voldoende droog te zijn om een compleet systeem van minimaal 3 lagen aan te brengen. Het vochtpercentage op een diepte van 20 mm. mag niet hoger zijn dan 4% gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De

temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10°C. zijn en moet tenminste 3°C. boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15° en 20° C. liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 5° C; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

- VERWERKING:** Beide componenten zeer grondig mechanisch mengen en overgooien. Pas daarna indien nodig verdunnen met water tot verwerkingsviscositeit, volgens voorschrift. Water zeer grondig vermengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Per laag bedraagt de laagdikte ca. 0,10 - 0,15 mm. Na minimaal 24 uur kan een volgende laag worden aangebracht.
- UITERLIJK:** Zijdeglans
- STANDAARD KLEUREN:** Verkrijgbaar in meer dan 100.000 kleuren, waaronder alle RAL kleuren. Klik [hier](#) om uw RAL kleur uit te zoeken
- VERBRUIK:** Bij een droge laagdikte van 0,1 mm 220 gr/m² per laag.
- REINIGING:** Gereedschap kan worden gereinigd met lauw water of met Conflat reinigingsmiddel VD 3 zolang het materiaal nog niet is doorgehard.
- VERPAKKING:** Standaard sets van 1 - 5 - 10 kg.
- VEILIGHEIDS ASPECTEN:** Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.
- Comp. A bevat:** ALKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A EPYCHLOOR-HYDRINE MOLG < 700.
- Irriterend voor de ogen en de huid.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
- Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.
- Comp. B bevat:** Is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.
- AFVAL-VERWERKING:** Indien component B volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen. Verpakking van component A en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.
- Uitgiftedatum:** Maart 2009